

塗 装 仕 様 書

1. 塗装系記号 : N-25-2
 2. 適用部位 : 硬質塩化ビニール管

3. 使用塗料明細

塗 料 名	規 格	塗 料 商 品 名
ふっ素樹脂塗料用中塗	JIS K 5659-2008 中塗	シントーフロン # 1 0 0 中塗
ふっ素樹脂塗料上塗	JIS K 5659-2008 1級	シントーフロン # 1 0 0

*塗料名はNES塗料規格による

4. 塗装仕様

塗 装 工 程	塗 料 商 品 名 (素地調整の程度)	使 用 量 g/m ²	目 標 膜 厚 (μ m)	塗 装 間 隔 (20℃)	施 工 区 分
表 面 処 理	(4種ケレン) 表面に付着しているコンクリートノロ、土砂、油及びその他の汚れを工具、サンドペーパー、シンナー拭き等により除去するとともに、全面サンドペーパー掛けを行う方法により表面処理を施す。			-	現 場 塗 装
第 1 層	シントーフロン # 1 0 0 中塗 (御指定色)	1 4 0 (はけ)	3 0	1 日 ~ 1 0 日	
第 2 層	シントーフロン # 1 0 0 (御指定色)	1 2 0 (はけ)	2 5		

〔注意事項〕

- 塗装間隔は標準的な条件（気温 20℃）での限界を示している。
気温が低い場合は、指触などにより乾燥程度を確認した後に次層の塗装工程に入らなければならない。
- 排水パイプ取り付け金具（溶融亜鉛めっき付）に施す塗装系は、N-27F-2「亜鉛めっき構造物用塗装系」による。
- 原則として新設の場合は工場、又は現場ヤード内にてハケ塗りで施工する。