

# 塗 装 仕 様 書

1. 塗装系記号 : N-30  
 2. 適用部位 : 根巻きコンクリート高さが3mを超える部分

### 3. 使用塗料明細

塗 料 名	規 格	塗 料 商 品 名
有機ジンクリッチペイント	JIS K 5553-2002 2種	ジンクプライマーHB
変性エポキシ樹脂塗料下塗	NES P-117A-2009(改訂)	ネオゴーセー#2300NT-HB

\*塗料名はNES塗料規格による

### 4. 塗装仕様

塗 装 工 程	塗 料 商 品 名 (素地調整の方法)	使 用 量 g/m <sup>2</sup>	目 標 膜 厚 ( $\mu$ m)	塗 装 間 隔 (20℃)	施 工 区 分
表 面 処 理	パワーツール : ISO St 3			3時間以内	現 場 塗 装
第1層	ジンクプライマーHB (グレー)	300 (はけ)	75	1日~10日	
第2層	ジンクプライマーHB (グレー)	300 (はけ)			
第3層	ネオゴーセー#2300NT-HB (さび色)	200 (はけ)	60	1日~10日	
第4層	ネオゴーセー#2300NT-HB (赤さび色)	200 (はけ)	60	1日~10日	
第5層	ネオゴーセー#2300NT-HB (グレー)	200 (はけ)	60	1日~10日	

#### 〔注意事項〕

- 塗装間隔は標準的な条件(気温20℃)での限界を示している。  
 気温が低い場合は、指触などにより乾燥程度を確認した後に次層の塗装工程に入らなければならない。
- ネオゴーセー#2300NT-HBは、10℃以下では低温用を用いる。規格 : NES P-117B-2009(改訂)