

# 塗 装 仕 様 書

1. 塗装系記号 : N-13R  
 2. 適用部位 : 一般内面

## 3. 使用塗料明細

塗 料 名	規 格	塗 料 商 品 名
無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	NES P-206A-2009(改訂)	ネオゴーセーノンソル#5000

\*塗料名はNES塗料規格による

## 4. 塗装仕様

塗 装 工 程	塗 料 商 品 名 (素地調整の方法)	使 用 量 g/m <sup>2</sup>	目 標 膜 厚 (μm)	塗 装 間 隔 (20℃)	施 工 区 分
素 地 調 整	3種ケレン 活膜は残すが、それ以外の不良部(さび、割れ、ふくれ)は除去する。			3時間以内	現 場 塗 装
第 1 層	ネオゴーセーノンソル#5000 (白)	300 (はけ)	120	2日~10日	
第 2 層	ネオゴーセーノンソル#5000 (E22-85H)	300 (はけ)	120		

### [注意事項]

- 塗装方法は、はけ塗りを原則とする。
- 塗装間隔は20℃の場合を示す。気温が低い場合は、乾燥程度を確認するため、塗面を人差指で押し、塗面にへこみが付かず、塗膜の動きが感じられないことを確認する。
- ネオゴーセーノンソル#5000は、10℃以下では低温用を用いる。規格：NES P-206B-2009(改訂)
- 旧塗膜がタールエポキシ樹脂塗料の場合も、N-13Rを適用するが、塗り重ね部分からタール分のブリード(にじみ)により、黄ばみが生じ、色むらが生じるが、塗膜性能として問題がないと考えられる。