

# 塗 装 仕 様 書

1. 塗装系記号 : N-25-1R  
 2. 適用部位 : 硬質塩化ビニール管

## 3. 使用塗料明細

塗 料 名	規 格	塗 料 商 品 名
弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料用中塗	JIS K 5659-2008 中塗	N Y ポ リ ン K マ イ ル ド 中 塗
弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料上塗	JIS K 5659-2008 3 級	N Y ポ リ ン K マ イ ル ド 上 塗

\*塗料名はNES塗料規格による

## 4. 塗 装 仕 様

塗 装 工 程	塗 料 商 品 名 ( 素 地 調 整 の 方 法 )	使 用 量 g/m <sup>2</sup>	目 標 膜 厚 ( $\mu$ m)	塗 装 間 隔 (20℃)	施 工 区 分
素 地 調 整	4種ケレン 粉化物、汚れなどを除去する。			—	現 場 塗 装
第 1 層	N Y ポ リ ン K マ イ ル ド 中 塗 (御指定色)	1 4 0 (はけ)	3 0	1 日 ~ 1 0 日	
第 2 層	N Y ポ リ ン K マ イ ル ド 上 塗 (御指定色)	1 2 0 (はけ)	2 5		

### [注意事項]

1. 塗装間隔は標準的な条件（気温 20℃）での限界を示している。  
 気温が低い場合は、指触などにより乾燥程度を確認した後に次層の塗装工程に入らなければならない。