

# 塗 装 仕 様 書

1. 塗装系記号 : N-25-2R  
 2. 適用部位 : 硬質塩化ビニール管

## 3. 使用塗料明細

塗 料 名	規 格	塗 料 商 品 名
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗	JIS K 5659-2008 中塗	シントーフロン#100 マイルド中塗
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	JIS K 5659-2008 1級	シントーフロン#100 マイルド

\*塗料名はNES塗料規格による

## 4. 塗 装 仕 様

塗 装 工 程	塗 料 商 品 名 (素地調整の程度)	使 用 量 g/m <sup>2</sup>	目 標 膜 厚 ( $\mu$ m)	塗 装 間 隔 (20℃)	施 工 区 分
素 地 調 整	4種ケレン 粉化物、汚れなどを除去する。			—	現 場 塗 装
第 1 層	シントーフロン#100 マイルド中塗 (御指定色)	140 (はけ)	30	1日~10日	
第 2 層	シントーフロン#100 マイルド (御指定色)	120 (はけ)	25		

### [注意事項]

1. 塗装間隔は標準的な条件(気温20℃)での限界を示している。  
 気温が低い場合は、指触などにより乾燥程度を確認した後に次層の塗装工程に入らなければならない。