

## 塗 装 仕 様 書

1. 仕様内容 : 省工程形合成樹脂調合ペイントシステム (鉛・クロムフリー)
2. 適用 : 一般環境用新設塗装
3. 使用材料

塗 料 名	規 格	塗料商品名
超速乾厚膜形カラーさび止めペイント	社内規格	カラー速乾60
長油性フタル酸樹脂塗料上塗	JIS K 5516 2種上塗り用	SPワイド

### 4. 仕 様

工 程	塗 料 商 品 名	膜 厚 $\mu\text{m}$	希 積 率 (%)	標 準 使用量 $\text{g}/\text{m}^2$	塗 装 方 法	塗 装 間 隔 ( $20^\circ\text{C}$ )
1	素地調整	1種ケレン(ISO Sa 2 1/2)				4時間以内
2	下 塗	70	5~10	300	エアレス	3時間~ 3ヶ月
3	上 塗	50	5~15 5~10	280 220	エアレス はけ	

#### 【特徴】

カラー速乾60は、一般鉄骨塗装などに適した超速乾厚膜形さび止めペイントです。  
その日の内に上塗り可能なため省工程、コスト低減に有効です。

### 5. 注意事項

1. カラー速乾60は、はけ塗り塗装の場合は、 $35\mu\text{m} \times 2$ 回塗りとします。(140g/m<sup>2</sup>/回、希釈率:5~10%)
2. 使用量については、鋼材形状や素地状態に影響を受けやすく、使用量が増えることがあります。
3. 気温5℃以下、湿度85%RH以上での塗装は避けてください。
4. 希釈シンナーは、専用シンナーをご使用ください。
  - ・カラー速乾60 : 速乾プライマーシンナーまたは塗料用シンナーA
  - ・SPワイド : 塗料用シンナーA
5. ご使用の際には、カタログおよび説明書を必ずご参照ください。