

塗 装 仕 様 書

1. 仕様内容 : 長期耐久形新設塗装システム(1) (ポリウレタン仕上げ)
2. 適用 : 重腐食環境用新設塗装
3. 使用材料

塗料名	規格	塗料商品名
無機ジンクリッチペイント	社内規格	シントージンク#5000
エポキシ樹脂塗料	社内規格	ネオゴーセー#2300MC
エポキシ樹脂塗料下塗	社内規格	ネオゴーセー#2300PS
ポリウレタン樹脂塗料用中塗	社内規格	NYポリンK中塗
ポリウレタン樹脂塗料上塗	社内規格	NYポリンK上塗

4. 仕 様

工 程	塗 料 商 品 名	膜 厚 μm	希 積 率 (%)	標 準 使 用 量 g / m ²	塗 装 方 法	塗 装 間 隔 (20℃)	
1	素地調整	1種ケレン(ISO Sa 2 1/2)					4時間以内
2	下塗1	シントージンク#5000	75	0~3	600	エアレス	2日~
3	錆コート	ネオゴーセー#2300MC	—	30~40	160	エアレス	6ヶ月
4	下塗2	ネオゴーセー#2300PS	60	10~15	300	エアレス	1日~ 10日
5	中塗	NYポリンK中塗	30	5~10	170 140	エアレス はけ・ローラー	1日~ 30日
6	上塗	NYポリンK上塗	25	5~10	140 120	エアレス はけ・ローラー	1日~ 10日

5. 塗装注意事項

1. 使用量については、鋼材形状や素地状態に影響を受けやすく、使用量が増えることがあります。
2. 気温5℃以下、湿度85%RH以上での塗装は避けてください。
3. 希釈シンナーは、専用シンナーをご使用ください。
 - ・シントージンク#5000 : シントージンク#1000シンナーまたはシントージンク#2000シンナー
 - ・ネオゴーセー#2300MC : 二液形ネオゴーセーシンナー
 - ・ネオゴーセー#2300PS : 二液形ネオゴーセーシンナー
 - ・NYポリンK中塗 : 二液形ネオゴーセーシンナー
 - ・NYポリンK上塗 : NYポリンK上塗用シンナー
4. ご使用の際には、カタログおよび説明書を必ずご参照ください。