

塗 装 仕 様 書

1. 仕様内容 : 長期耐久形省工程塗装システム (1) (厚膜形アクリルシリコン仕上げ)
2. 適用 : 重腐食環境用新設塗装
3. 使用材料

塗料名	規格	塗料商品名
無機ジンクリッチペイント	社内規格	シントージンク#5000
エポキシ樹脂塗料	社内規格	ネオゴーセー#2300MC
厚膜形変性エポキシ樹脂塗料	社内規格	セラボーンMP
厚膜形アクリルシリコン樹脂塗料上塗	社内規格	セラボーンHB

4. 仕 様

工 程	塗 料 商 品 名	膜 厚 μm	希 積 率 (%)	標 準 使 用 量 g / m ²	塗 装 方 法	塗 装 間 隔 (20℃)
1	素地調整	1種ケレン(ISO Sa 2 1/2)				4時間以内
2	下 塗	シントージンク#5000	75	0~3	600	エアレス
3	ミストコート	ネオゴーセー#2300MC	—	30~40	160	エアレス
4	中 塗	セラボーンMP	100	5~10	400	エアレス
5	上 塗	セラボーンHB	50	10~15	210	エアレス

5. 注意事項

1. 使用量については、鋼材形状や素地状態に影響を受けやすく、使用量が増えることがあります。
 2. 気温5℃以下、湿度85%RH以上での塗装は避けてください。
 3. 希釈シンナーは、専用シンナーをご使用ください。
 - ・シントージンク#5000 : シントージンク#1000シンナーまたはシントージンク#2000シンナー
 - ・ネオゴーセー#2300MC : 二液形ネオゴーセーシンナー
 - ・セラボーンMP : 二液形ネオゴーセーシンナー
 - ・セラボーンHB : セラボーン上塗用シンナー
- ご使用の際には、カタログおよび説明書を必ずご参照ください。