

# 塗 装 仕 様 書

SDK-NU-ND-3A

1. 塗装系記号 : NU-ND-3A
2. 適用部位 : 【平滑部】塗膜劣化部 塗膜劣化15～30%

### 3. 使用塗料明細

一 般 名 称	規 格	塗 料 名
無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	S D K - P - 4 1 6	ネオゴーセーノンソル#5000

### 4. 塗 装 仕 様

塗装工程		素地調整程度・塗料名	使用量 (g/m <sup>2</sup> )	塗 装 間 隔 (20℃)
1	現	素地調整 3種A		4時間以内
2	場	1 ネオゴーセーノンソル#5000 (N8.5)	300 (はけ・ローラー)	

- 1) 塗装作業は、「鋼橋塗装設計施工要領 首都高速道路株式会社(平成29年8月)」に従うこと。
- 2) 既存塗膜との塗り重ね長は50mmとし、既存塗膜面をサンドペーパー等で面粗しする。