

# 塗 装 仕 様 書

SDK-NU-ND-B3A

1. 塗装系記号 : NU-ND-B3A  
2. 適用部位 : 【高力ボルト継手部】塗膜劣化部 塗膜劣化15～30%

### 3. 使用塗料明細

| 一般名称           | 規格        | 塗料名             |
|----------------|-----------|-----------------|
| 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 | SDK-P-416 | ネオゴーセーノンソル#5000 |

### 4. 塗 装 仕 様

| 塗装工程 |   | 素地調整程度・塗料名                     | 使用量(g/m <sup>2</sup> ) | 塗装間隔<br>(20℃) |
|------|---|--------------------------------|------------------------|---------------|
| 1    | 現 | 素地調整<br>B3種A                   |                        | 4時間以内         |
| 2    | 場 | 1<br>ネオゴーセーノンソル#5000<br>(N8.5) | 300<br>(はけ・ローラー)       |               |

- 1) 塗装作業は、「鋼橋塗装設計施工要領 首都高速道路株式会社(平成29年8月)」に従うこと。  
2) 既存塗膜との塗り重ね長は50mmとし、既存塗膜面をサンドペーパー等で面粗しする。