

# 塗 装 仕 様 書

SDK-NU-WD-1

1. 塗装系記号 : NU-WD-1

2. 適用部位 : 【裏面吸音板、外装板内、恒久足場(多機能タイプ)内 平滑部】 腐食部

## 3. 使用塗料明細

| 一 般 名 称      | 規 格               | 塗 料 名                 |
|--------------|-------------------|-----------------------|
| 有機ジンクリッチペイント | S D K - P - 4 1 2 | ジ ン ク プ ラ イ マ ー H B   |
| 水性エポキシ樹脂塗料   | S D K - W - 5 1 3 | シ ン ト ー ア ク ア α - E P |

## 4. 塗 装 仕 様

| 塗装工程 |        |          | 素 地 調 整 程 度 ・ 塗 料 名             | 使用量<br>(g/m <sup>2</sup> ) | 塗 装 間 隔<br>(20℃) |
|------|--------|----------|---------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1    | 現<br>場 | 素地調整     | 1種相当                            |                            | 素地調整後<br>直ちに     |
| 2    |        | 防食<br>下地 | ジ ン ク プ ラ イ マ ー H B<br>(グレー)    | 300×2<br>(はけ・ローラー)         |                  |
| 3    |        | 下塗1      | シ ン ト ー ア ク ア α - E P<br>(N7.0) | 240(吹付)<br>(200)(はけ・ローラー)  | 1日～10日           |
| 4    |        | 下塗2      | シ ン ト ー ア ク ア α - E P<br>(N8.5) | 240(吹付)<br>(200)(はけ・ローラー)  | 1日～10日           |
| 5    |        | 下塗3      | シ ン ト ー ア ク ア α - E P<br>(N7.0) | 240(吹付)<br>(200)(はけ・ローラー)  | 1日～10日           |
| 6    |        | 下塗4      | シ ン ト ー ア ク ア α - E P<br>(N8.5) | 240(吹付)<br>(200)(はけ・ローラー)  | 1日～10日           |

1) 塗装作業は、「鋼橋塗装設計施工要領 首都高速道路株式会社(平成29年8月)」に従うこと。