

塗 装 仕 様 書

SDK-NU-WD-2

1. 塗装系記号 : NU-WD-2
 2. 適用部位 : 【裏面吸音板、外装板内、恒久足場(多機能タイプ)内 平滑部】塩化ゴム系塗装等

3. 使用塗料明細

一 般 名 称	規 格	塗 料 名
有機ジンクリッチペイント	S D K - P - 4 1 2	ジ ン ク プ ラ イ マ ー H B
水性エポキシ樹脂塗料	S D K - W - 5 1 3	シ ン ト ー ア ク ア α - E P

4. 塗 装 仕 様

塗装工程		素地調整程度・塗料名	使用量 (g/m ²)	塗装間隔 (20℃)	施 工	
1	現 場	素地調整	2種	素地調整後 直ちに	鋼橋工事等受注者	
2		防食下地	ジンクプライマーHB (グレー)	300×2 (はけ・ローラー)		1日～10日
3		下塗1	シントーアクアα-E P (N7.0)	240(吹付) (200)(はけ・ローラー)		1日～10日
4		下塗2	シントーアクアα-E P (N8.5)	240(吹付) (200)(はけ・ローラー)		1日～10日
5		下塗3	シントーアクアα-E P (N7.0)	240(吹付) (200)(はけ・ローラー)		1日～10日
6		下塗4	シントーアクアα-E P (N8.5)	240(吹付) (200)(はけ・ローラー)		1日～10日

- 1) 塗装作業は、「鋼橋塗装設計施工要領 首都高速道路株式会社(平成29年8月)」に従うこと。