

# 塗装仕様書

SDK-NU-WD-3Z

1. 塗装系記号 : NU-WD-3Z

2. 適用部位 : 【裏面吸音板、外装板内、恒久足場(多機能タイプ)内 平滑部】活膜残存部  
劣化塗膜30%以上

## 3. 使用塗料明細

一般名称	規格	塗料名
水性エポキシ樹脂塗料	SDK-W-513	シントーアクアα-E P

## 4. 塗装仕様

塗装工程		素地調整程度・塗料名		使用量 (g/m <sup>2</sup> )	塗装間隔 (20°C)	施工	
1	現場	素地調整	3種Z		素地調整後 直ちに	鋼橋工事等受注者	
2			シントーアクアα-E P (N7.0)				
3		下塗1	シントーアクアα-E P (N8.5)		1日～10日		
4			シントーアクアα-E P (N7.0)				
5		下塗2	シントーアクアα-E P (N8.5)		1日～10日		

1) 塗装作業は、「鋼橋塗装設計施工要領 首都高速道路株式会社(平成29年8月)」に従うこと。