

塗 装 仕 様 書

SDK-NU-WD-B2

1. 塗装系記号 : NU-WD-B2

2. 適用部位 : 【裏面吸音板、外装板内、恒久足場(多機能タイプ)内 高力ボルト継手部】

塩化ゴム系塗装等

3. 使用塗料明細

一般名称	規格	塗料名
有機ジンクリッチペイント	SDK-P-412	ジンクプライマーHB
水性エポキシ樹脂塗料	SDK-W-513	シントーアクアα-E P

4. 塗装仕様

塗装工程			素地調整程度・塗料名	使用量 (g/m ²)	塗装間隔 (20℃)	施工
1	現場	素地調整	B2種		素地調整後直ちに	鋼橋工事等受注者
2		防食下地	ジンクプライマーHB (グレー)	300×2 (はけ)	1日～10日	
3		下塗1	シントーアクアα-E P (N7.0)	240(吹付) (200)(はけ)	1日～10日	
4		下塗2	シントーアクアα-E P (N8.5)	240(吹付) (200)(はけ)	1日～10日	
5		下塗3	シントーアクアα-E P (N7.0)	240(吹付) (200)(はけ)	1日～10日	
6		下塗4	シントーアクアα-E P (N8.5)	240(吹付) (200)(はけ)	1日～10日	

1) 塗装作業は、「鋼橋塗装設計施工要領 首都高速道路株式会社(平成29年8月)」に従うこと。

2) ローラー塗りを採用しない