

塗 装 仕 様 書

SDK-NU-WD-B3B

1. 塗装系記号 : NU-WD-B3B
2. 適用部位 : 【裏面吸音板、外装板内、恒久足場(多機能タイプ)内 高力ボルト継手部】活膜残存部
劣化塗膜5～15%

3. 使用塗料明細

一般名称	規格	塗料名
水性エポキシ樹脂塗料	SDK-W-513	シントーアクアα-E P

4. 塗装仕様

塗装工程			素地調整程度・塗料名	使用量 (g/m ²)	塗装間隔 (20℃)	施工
1	現 場	素地調整	B3種B		素地調整後 直ちに	鋼橋工事等受注者
2		下塗1	シントーアクアα-E P (N7.0)	240(吹付) (200)(はけ)	1日～10日	
3		下塗2	シントーアクアα-E P (N8.5)	240(吹付) (200)(はけ)	1日～10日	
4		下塗3	シントーアクアα-E P (N7.0)	240(吹付) (200)(はけ)	1日～10日	
5		下塗4	シントーアクアα-E P (N8.5)	240(吹付) (200)(はけ)	1日～10日	

- 1) 塗装作業は、「鋼橋塗装設計施工要領 首都高速道路株式会社(平成29年8月)」に従うこと。
- 2) ロールー塗りを採用しない