

塗 装 仕 様 書

SDK-NU-WF-2

1. 塗装系記号 : NU-WF-2
 2. 適用部位 : 【平滑部】塩化ゴム系塗装等

3. 使用塗料明細

一 般 名 称	規 格	塗 料 名
有機ジンクリッチペイント	S D K - P - 4 1 2	ジ ン ク プ ラ イ マ ー H B
水性エポキシ樹脂塗料	S D K - W - 5 1 3	シ ン ト ー ア ク ア α - E P
水性エポキシ樹脂塗料中塗	S D K - W - 5 2 2	シ ン ト ー ア ク ア α - 中 塗
水性ふっ素樹脂塗料	S D K - W - 5 3 4	シ ン ト ー ア ク ア α - F

4. 塗 装 仕 様

塗装工程			素 地 調 整 程 度 ・ 塗 料 名	使用量 (g/m ²)	塗 装 間 隔 (20℃)
1	現 場	素地調整	2 種		素地調整後 直ちに
2		防食 下地	ジ ン ク プ ラ イ マ ー H B (グレー)	300×2 (ローラー)	
3		下塗1	シ ン ト ー ア ク ア α - E P (N 7 . 0)	240(吹付) (200) (ローラー)	1 日～10 日
4		下塗2	シ ン ト ー ア ク ア α - E P (N 8 . 5)	240(吹付) (200) (ローラー)	1 日～10 日
5		中 塗	シ ン ト ー ア ク ア α - 中 塗 (指定色淡)	170(吹付) (140) (ローラー)	1 日～10 日
6		上 塗	シ ン ト ー ア ク ア α - F (指定色)	140(吹付) (120) (ローラー)	1 日～10 日

- 1) 塗装作業は、「鋼橋塗装設計施工要領 首都高速道路株式会社(平成 29 年 8 月)」に従うこと。