

# 塗 装 仕 様 書

SDK-NU-WP-B2

1. 塗装系記号 : NU-WP-B2  
 2. 適用部位 : 【高力ボルト継手部】塩化ゴム系塗装部等

### 3. 使用塗料明細

一 般 名 称	規 格	塗 料 名
有機ジンクリッチペイント	S D K - P - 4 1 2	ジ ン ク プ ラ イ マ ー H B
水性エポキシ樹脂塗料	S D K - W - 5 1 3	シ ン ト ー ア ク ア α - E P
水性エポキシ樹脂塗料中塗	S D K - W - 5 2 2	シ ン ト ー ア ク ア α - 中 塗
水性ふっ素樹脂塗料	S D K - W - 5 3 4	シ ン ト ー ア ク ア α - F

### 4. 塗 装 仕 様

塗装工程		素地調整程度・塗料名	使用量 (g/m <sup>2</sup> )	塗装間隔 (20℃)
1	現 場	素地調整 B2種		素地調整後 直ちに
2		防食 下地 ジ ン ク プ ラ イ マ ー H B (グレー)	300×2 (はけ)	1日～10日
3		下塗1 シ ン ト ー ア ク ア α - E P (N7.0)	240(吹付) (200)(はけ)	1日～10日
4		下塗2 シ ン ト ー ア ク ア α - E P (N8.5)	240(吹付) (200)(はけ)	1日～10日
5		下塗3 シ ン ト ー ア ク ア α - E P (N7.0)	240(吹付) (200)(はけ)	1日～10日
6		下塗4 シ ン ト ー ア ク ア α - E P (N8.5)	240(吹付) (200)(はけ)	1日～10日
7		中塗 シ ン ト ー ア ク ア α - 中 塗 (指定色淡)	170(吹付) (140)(はけ)	1日～10日
8		上塗 シ ン ト ー ア ク ア α - F (指定色)	140(吹付) (120)(はけ)	1日～10日

- 1) 塗装作業は、「鋼橋塗装設計施工要領 首都高速道路株式会社(平成29年8月)」に従うこと。