

塗 装 仕 様 書

SDK-AF-D

1. 塗装系記号 : AF-D
 2. 適用部位 : 一般内面

3. 使用塗料明細

一 般 名 称	規 格	塗 料 名
無機ジンクリッチプライマー	S D K - P - 4 0 1	シントーウエルド # 1 0 0 0
変性エポキシ樹脂塗料内面用	S D K - P - 4 1 5	ネオゴーセー # 2 3 0 0 N T - H B

4. 塗 装 仕 様

塗装工程		素地調整程度・塗料名	使用量 (g/m ²)	目標膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	施工	
1	前 処 理	素地調整	原板ブラスト ISO Sa2 1/2 SPSS Sd2, Sh2		ブラスト後 直ちに	鋼橋工事等受注者	
		プライマー	シントーウエルド # 1 0 0 0 (グレー)	160 (吹付)			1 5
3	工 場	素地調整	動力工具処理 ISO St3 SPSS Pt3		6ヶ月以内が 望ましい		
4		第1層	ネオゴーセー # 2 3 0 0 N T - H B (N 7 . 0)	410 (吹付)	1 2 0		素地調整後 直ちに
5		第2層	ネオゴーセー # 2 3 0 0 N T - H B (N 8 . 5)	410 (吹付)	1 2 0		1日～10日

〔注意事項〕

- 1) 塗装作業は、「鋼橋塗装設計施工要領 首都高速道路株式会社(平成29年8月)」に従うこと。