

塗 装 仕 様 書

SDK-WJ-C11

1. 塗装系記号 : WJ-C11
2. 適用部位 : 一般外面（現場溶接継手部）
3. 適用塗装系: AF-C

4. 使用塗料明細

一 般 名 称	規 格	塗 料 名
有機ジンクリッチペイント	S D K - P - 4 1 2	ジ ン ク プ ラ イ マ ー H B
水性エポキシ樹脂塗料	S D K - W - 5 1 3	シ ン ト ー ア ク ア α - E P
水性エポキシ樹脂塗料中塗	S D K - W - 5 2 2	シ ン ト ー ア ク ア α - 中 塗
水性ふっ素樹脂塗料	S D K - W - 5 3 4	シ ン ト ー ア ク ア α - F

5. 塗 装 仕 様

塗装工程			素地調整程度・塗料名	使用量 (g/m ²)	目標膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	施 工
1	現 場	素地調整	ブラストまたはブラスト面形成動力工具 ISO Sa2, SPSS Sd1, Sh1			素地調整後 直ちに	鋼橋工事等受注者
2		防食下地	ジ ン ク プ ラ イ マ ー H B (グレー)	300×2 (はけ)	75	1日～10日	
3		下塗1	シ ン ト ー ア ク ア α - E P (N7.0)	240 (吹付) (200) (はけ)	60	1日～10日	
4		下塗2	シ ン ト ー ア ク ア α - E P (N8.5)	240 (吹付) (200) (はけ)	60	1日～10日	
5		中塗	シ ン ト ー ア ク ア α - 中 塗 (指定色淡)	170 (吹付) (140) (はけ)	30	1日～10日	
6		上塗	シ ン ト ー ア ク ア α - F (指定色)	140 (吹付) (120) (はけ)	25	1日～10日	

〔注意事項〕

- 1) 塗装作業は、「鋼橋塗装設計施工要領 首都高速道路株式会社(平成29年8月)」に従うこと。