

塗 装 仕 様 書

SDK-WSJ-11

1. 塗装系記号 : WSJ-11
2. 適用部位 : 桁端部および狭隘部など塗装困難部（現場溶接継手部外面）
3. 適用塗装系: AS-1

4. 使用塗料明細

一 般 名 称	規 格	塗 料 名
有機ジンクリッチペイント	SDK-P-412	ジンクプライマーHB
水性エポキシ樹脂塗料	SDK-W-513	シントーアクアα-E P
水性エポキシ樹脂塗料中塗	SDK-W-522	シントーアクアα-中塗
水性ふっ素樹脂塗料	SDK-W-534	シントーアクアα-F

5. 塗 装 仕 様

塗装工程			素地調整程度・塗料名	使用量 (g/m ²)	目標膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	施 工
1	現 場	素地調整	ブラストまたはブラスト面形成動力工具 ISO Sa2, SPSS Sd1, Sh1			素地調整後 直ちに	鋼橋工事等受注者
2		防食下地	ジンクプライマーHB (グレー)	300×2 (はけ)	75	1日～10日	
3		下塗1	シントーアクアα-E P (N8.5)	240(吹付) (200)(はけ)	60	1日～10日	
4		下塗2	シントーアクアα-E P (N7.0)	240(吹付) (200)(はけ)	60	1日～10日	
5		下塗3	シントーアクアα-E P (N8.5)	240(吹付) (200)(はけ)	60	1日～10日	
6		中塗	シントーアクアα-中塗 (指定色淡)	170(吹付) (140)(はけ)	30	1日～10日	
7		上塗	シントーアクアα-F (指定色)	140(吹付) (120)(はけ)	25	1日～10日	

〔注意事項〕

- 1) 塗装作業は、「鋼橋塗装設計施工要領 首都高速道路株式会社(平成29年8月)」に従うこと。