

## 塗 装 仕 様 書

1. 仕様内容 … 亜鉛めっき面用塗装システム（1）（亜鉛めっき面用エポキシ・ポリウレタン仕上げ）
2. 適 用 … 亜鉛めっき構造物新設塗装・塗替え塗装
3. 使用材料

塗 料 名	規 格	塗料商品名
亜鉛めっき面用変性エポキシ樹脂塗料	社 内 規 格	ガルバリック # 3 0 0
ポリウレタン樹脂塗料上塗	社 内 規 格	NYポリンK上塗

### 4. 仕 様

工 程	塗 料 商 品 名	膜 厚 μ m	希 積 率 ( % )	標 準 使 用 量 g / m <sup>2</sup>	塗 装 方 法	塗 装 間 隔 ( 2 0 ° C )	
1	素地調整	<ul style="list-style-type: none"> <li>・付着塩分が 50mg/m<sup>2</sup>以上の場合は高圧水洗などにより水洗する。</li> <li>・油分は溶剤などにより脱脂する。</li> <li>・軽度の白さびはマジクロン処理、著しい白さびや赤さびはサンドペーパーなど手工具とディスクサンダーなど動力工具の併用により除去する。</li> <li>・フラックスなどの塩類や防錆クリヤー、酸化防止皮膜などは全面サンダー処理を行い除去する。</li> </ul>				6 時間以内	
2	下 塗	ガルバリック # 3 0 0	50	5~10	200 160	エアレス はけ・ローラー	1 日 ~7 日
3	上 塗	NYポリンK上塗	25	5~10	140 120	エアレス はけ・ローラー	

### 5. 注意事項

1. 使用量については、鋼材形状や素地状態に影響を受けやすく、使用量が増えることがあります。
2. 気温 5℃以下、湿度 85%RH以上での塗装は避けてください。
3. 希釈シンナーは、専用シンナーをご使用ください。
  - ・ガルバリック # 3 0 0 : ガルバリック # 3 0 0 シンナー
  - ・NYポリンK上塗 : NYポリンK上塗用シンナー
4. ご使用の際には、カタログおよび説明書を必ずご参照ください。