

塗 装 仕 様 書

1. 仕様内容 … FRP水槽外面用システム（弱溶剤形システム）
2. 適 用 … FRP水槽外面塗装
3. 使用材料

塗 料 名	規 格	塗料商品名
弱溶剤形変性エポキシ樹脂アルミ塗料	社 内 規 格	サンカットPマイルド
弱溶剤形アクリルシリコン樹脂塗料上塗	社 内 規 格	サンカットFマイルド

4. 仕 様

工 程	塗 料 商 品 名	参 考 膜 厚 μm	希 積 率 (%)	標 準 使用量 g / m^2	塗 装 方 法	塗 装 間 隔 (20℃)	
1	素地調整	<ul style="list-style-type: none"> ・素地の表面状態に応じて適切な目のサンドペーパー等（#100～#280程度）で目粗し処理後、清掃する。 ・塗替えの場合は、サンドペーパー、スクレーパー等で劣化塗膜及び表面の汚れ等除去し、清掃する。 ・活膜及びFRP露出面は、サンドペーパー等（#280程度）で目粗しを行う。 				その日のうちに	
2	下 塗	サンカットPマイルド	(60)	5～10	180	はけ ローラー	1日 ～7日
3	上 塗	サンカットFマイルド	(25)	5～10	200	はけ ローラー	

【特徴】

サンカットシステムは、日光遮蔽効果によって水槽内面の藻・青粉などの発生を防止し、水槽内の水を守ります。また、FRPの紫外線劣化の防止効果にも役立ちます。

5. 注意事項

1. 使用量については、鋼材形状や素地状態に影響を受けやすく、使用量が増えることがあります。
2. 気温5℃以下、湿度85%RH以上での塗装は避けてください。
3. 希釈シンナーは、塗料用シンナーをご使用ください。
4. ご使用の際には、カタログおよび説明書を必ずご参照ください。