

塗 装 仕 様 書

1. 仕様内容 : 金属溶射封孔処理システム (シルバー仕上げ)
2. 適用 : アルミニウム溶射
3. 使用材料

塗 料 名	規 格	塗料商品名
高分子エポキシ樹脂系封孔処理剤	社 内 規 格	SAクリヤー
アクリル樹脂系封孔処理剤	社 内 規 格	シントーアクリル#6000AL

4. 仕 様

工 程	塗 料 商 品 名	希 積 率 (%)	標 準 使用量 g / m ²	塗 装 方 法	塗 装 間 隔 (20℃)
1 金属溶射	アルミニウム溶射				24時間以内
2 封孔処理	SAクリヤー	20~40	200	エアレス	
3 上 塗	シントーアクリル#6000AL	10~20	200	エアレス	4時間~ 3ヶ月

5. 注意事項

1. 使用量については、鋼材形状や素地状態に影響を受けやすく、使用量が増えることがあります。
2. 気温 5℃以下、湿度 85%RH以上での塗装は避けてください。
3. 希釈シンナーは、専用シンナーをご使用ください。
 SAクリヤー : 二液形ネオゴーサーシンナー
 シントーアクリル#6000AL : シントーアクリル#610シンナー
4. ご使用の際には、カタログおよび説明書を必ずご参照ください。