

塗 装 仕 様 書

1. 仕様内容 : 金属溶射封孔処理システム (クリヤー仕上げ)
2. 適 用 : アルミニウム溶射
3. 使用材料

塗 料 名	規 格	塗料商品名
アクリルシリコン樹脂系封孔処理剤(クリヤー)	社 内 規 格	ヨウシャHiクリヤー

4. 仕 様

工 程	塗 料 商 品 名	希 積 率 (%)	標 準 使用量 g / m ²	塗 装 方 法	塗 装 間 隔 (20℃)
1	金属溶射 アルミニウム溶射				24時間以内
2	封孔処理 ヨウシャHiクリヤー	10~20	200	エアレス	

5. 注意事項

1. 使用量については、鋼材形状や素地状態に影響を受けやすく、使用量が増えることがあります。
2. 気温 5℃以下、湿度 85%RH以上での塗装は避けてください。
3. 希釈シンナーは、専用シンナーをご使用ください。
ヨウシャHiクリヤー：NYポリンK上塗用シンナー
4. ご使用の際には、カタログおよび説明書を必ずご参照ください。