

塗 装 仕 様 書

1. 仕様内容 : 省工程形塗替え塗装システム(厚膜形変性エポキシ・厚膜形アクリルシリコン仕上げ)
2. 適用 : 軽腐食環境用塗替え塗装
3. 使用材料

塗 料 名	規 格	塗料商品名
厚膜形変性エポキシ樹脂塗料	社 内 規 格	セラボーンMP
厚膜形アクリルシリコン樹脂塗料上塗	社 内 規 格	セラボーンHB

4. 仕 様

工 程	塗 料 商 品 名	膜 厚 (μm)	希 積 率 (%)	標 準 使用量 (g/m^2)	塗 装 方 法	塗 装 間 隔 (20°C)	
1	素地調整	3種ケレン 動力工具や手工具を用いてさび発生部を除錆する(ISO PSt 3以上)。 塗膜脆弱部および粉化物や付着異物を除去し、活膜部は塗膜表面の目粗しを行う。				6時間以内	
2	補修塗装	セラボーンMP	(100)	5~10	300	はけ ローラー	1日~ 30日
3	下 塗	セラボーンMP	100	5~10	300	はけ ローラー	1日~ 15日
4	上 塗	セラボーンHB	50	5~10	170	はけ ローラー	

【特徴】

ハイソリッド形塗料の組み合わせで工程の省略化を図り、上塗りに高耐候性上塗りをを用いて長期の景観性を維持させる塗替え塗装システムです。

5. 注意事項

1. 補修塗装は、鋼材露出部に適用します。
2. ケレン作業が困難でさびが残存する場合は、補修塗装に「スーパーさびコートⅡ」($60\mu\text{m}$)を使用します。
3. 使用量については、鋼材形状や素地状態に影響を受けやすく、使用量が増えることがあります。
4. 気温 5°C 以下、湿度85%RH以上での塗装は避けてください。
5. 希釈シンナーは、専用シンナーをご使用ください。
 - ・セラボーンMP : 二液形ネオゴーセーシンナー
 - ・セラボーンHB : セラボーン上塗用シンナー
6. ご使用の際には、カタログおよび説明書を必ずご参照ください。