

ガルバリック#300

説明書

色相： ライトグレー

規格： 鋼道路橋塗装用塗料標準など

ホルムアルデヒド放散等級 —

1. 塗料のタイプ

変性エポキシ樹脂塗料

2. 特長

非鉄(亜鉛、アルミ、ステンレス)等に対して優れた付着性を有する。  
溶融亜鉛めっき金属面に対する付着性の許容幅が広い。

3. 用途

亜鉛めっき面用下塗(新設・既設)

4. 対象被塗物

亜鉛めっき構造物

5. 塗料情報

容 量	セ ッ ト	A 液	B 液	混 合 比	A液 / B液
	16 kg	14.4 kg	1.6 kg		90 / 10
	4 kg	3.6 kg	0.4 kg		(重量比)
標 準 下 塗 り	—				
標 準 上 塗 り	アルキド樹脂系塗料・エポキシ樹脂系塗料・ポリウレタン樹脂塗料・ふっ素樹脂塗料(アクリル・塩ビ・ラッカーは不可)				
塗料密度(23℃)	1.34 g/mL (ライトグレー)		溶剤密度(23℃)	0.86 g/mL	
有 効 期 限	A液 12ヶ月		B液 12ヶ月		加 熱 残 分 67 wt%

6. 塗装ガイド

塗 装 前 表 面 処 理	ISO St 3以上			
適 正 塗 装 方 法	エアレススプレー はけ・ローラー			
ス プ レ ー 仕 様	標準膜厚	50 μm	標準使用量	200 g/m <sup>2</sup>
は け 仕 様	標準膜厚	50 μm	標準使用量	160 g/m <sup>2</sup>
塗 装 環 境 条 件	温 度	5~40℃	湿 度	85%以下
使 用 シ ン ナ ー	ガルバリック#300シンナー			
塗 装 方 法	エアレス	希釈率(20℃) 5~10%		二次圧力 15 MPa~ チップサイズ 517・519相当
	はけ・ローラー	希釈率(20℃) 5~10%		
	温 度	5℃	10℃	20℃
使 用 可 能 時 間		12時間	12時間	8時間
乾 燥 時 間	指 触	6時間	4時間	4時間
	完 全 硬 化	14日	10日	7日
塗 重 ね 間 隔	MIN	2日	1日	1日
	MAX	同 種	30日	30日
		異 種	7日	7日
	(注)塗り重ね間隔において、別途、基準が定められている場合は基準を遵守してください。			
	A	液	B	液
有 機 則 区 分	2種		2種	
危 険 物 分 類	4類2石・Ⅲ		4類2石・Ⅲ	

データの内容は予告なしに変更することがあります。

上記塗料性状の数値は、標準の数値を示しており、若干の変動があります。

製品安全に関する詳細は、安全データシート(SDS)をご参照ください。