

MDアルミン

説明書

色相： シルバー

規格： JIS K 5492

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆

1. 塗料のタイプ

油性系アルミニウムペイント

2. 特長

作業性に優れている。

3. 用途

油性系上塗り(シルバー仕上げ)

4. 対象被塗物

一般建築物・鋼構造物など

5. 塗料情報

容 量	16L, 4L		
標 準 下 塗 り	各種油性さび止め塗料		
標 準 上 塗 り	—		
塗 料 密 度 (2 3 ° C)	0.98 g/mL (シルバー)	溶 剤 密 度 (2 3 ° C)	0.80 g/mL
有 効 期 限	12 ヶ月	加 熱 残 分	52 wt%

6. 塗装ガイド

塗 装 前 表 面 処 理	清掃(下塗りに付着しているほこりなどは取り除いてください。)				
適 正 塗 装 方 法	エアレススプレー はけ・ローラー				
ス プ レ ー 仕 様	標準膜厚	20 μm	標準使用量	120 g/m ²	被塗物の形状・表面状態により 使用量は若干異なります。
は け 仕 様	標準膜厚	20 μm	標準使用量	100 g/m ²	
塗 装 環 境 条 件	温 度	5~40 °C	湿 度	85 %以下	表面温度 50 °C以下
使 用 シ ン ナ ー	塗料用シンナーA				
塗 装 方 法	エアレス	希釈率(20°C) 0~5%		二次圧力	8~12 MPa
	はけ・ローラー	希釈率(20°C) 0~5%		チップサイズ	413~417
温度		5°C	10°C	20°C	30°C
乾 燥 時 間	指触	1時間	1時間	30分	30分
	完全硬化	15日	10日	7日	7日
塗 重 ね 間 隔	MIN	2日	2日	1日	1日
	MAX	同種	3ヶ月	3ヶ月	3ヶ月
		異種	—	—	—
(注)塗り重ね間隔において、別途、基準が定められている場合は基準を遵守してください。					
		塗 料		シ ン ナ ー	
有 機 則 区 分	3種			3種	
危 険 物 分 類	4類2石・Ⅲ			4類2石・Ⅲ	

データの内容は予告なしに変更することがあります。

上記塗料性状の数値は、標準の数値を示しており、若干の変動があります。

製品安全に関する詳細は、安全データシート(SDS)をご参照ください。