

# ネオゴーサーマイルド下塗HB 説明書

色相： ブラウン・ライトグレー

規格： 鋼道路橋塗装用塗料標準・NEXCO・HDKなど

ホルムアルデヒド放散等級 —

## 1. 塗料のタイプ

弱溶剤超厚膜形エポキシ樹脂塗料

## 2. 特長

厚膜塗装作業性に優れている。  
鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。  
環境配慮形塗料である。

## 3. 用途

軽腐食環境・重腐食環境用防食塗装下塗(弱溶剤形)

## 4. 対象被塗物

鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)

## 5. 塗料情報

容 量	セ ッ ト	主 剤	硬 化 剤	混 合 比	主 剤 / 硬 化 剤 90 / 10 (重量比)
	18 kg	16.2 kg	1.8 kg		
	4 kg	3.6 kg	0.4 kg		
標 準 下 塗 り	ネオゴーサーマイルド下塗				
標 準 上 塗 り	シントーフロン#100マイルド中塗				
塗 料 密 度 (23℃)	1.36 g/mL (ブラウン)		溶 剤 密 度 (23℃)	0.80 g/mL	
有 効 期 限	主 剤 12 ヶ月	硬 化 剤 12 ヶ月	加 熱 残 分	75 wt%	

## 6. 塗装ガイド

塗 装 前 表 面 処 理	清掃					
適 正 塗 装 方 法	エアレススプレー はけ・ローラー					
ス プ レ ー 仕 様	標準膜厚	300 μm	標準使用量	1100 g/m <sup>2</sup>	被塗物の形状・表面状態により 使用量は若干異なります。	
は け 仕 様	標準膜厚	150 μm	標準使用量	500 g/m <sup>2</sup>		
塗 装 環 境 条 件	温 度	5~40℃	湿 度	85%以下	表面温度 50℃以下	
使 用 シ ン ナ ー	塗料用シンナーA ※洗浄にはラッカーシンナーを使用すること。					
塗 装 方 法	エアレス	希釈率(20℃) 3~7%		二次圧力	15 MPa~	
	はけ・ローラー	希釈率(20℃) 0~5%		チップサイズ	519・521相当	
	温度	5℃	10℃	20℃	30℃	
使 用 可 能 時 間		7時間	6時間	5時間	4時間	
乾 燥 時 間	指触	4時間	4時間	3時間	2時間	
	完全硬化	14日	10日	7日	7日	
塗 重 ね 間 隔	MIN	2日	1日	1日	1日	
	MAX	同種	30日	25日	20日	15日
		異種	10日	10日	10日	10日
(注)塗り重ね間隔において、別途、基準が定められている場合は基準を遵守してください。						
		主 剤		硬 化 剤		
有 機 則 区 分		3種		3種		
危 険 物 分 類		指定可燃物		4類2石・Ⅲ		

データの内容は予告なしに変更することがあります。

上記塗料性状の数値は、標準の数値を示しており、若干の変動があります。

製品安全に関する詳細は、安全データシート(SDS)をご参照ください。