

# ネオゴーセーノンソル#5000 説明書

色相： 白・グレー・クリーム  
 規格： 鋼道路橋塗装用塗料標準・NEXCO・SDKなど  
 ホルムアルデヒド放散等級 —

## 1. 塗料のタイプ

無溶剤形エポキシ樹脂塗料

## 2. 特長

無溶剤のため安全性に優れる。(引火・爆発・有機溶剤中毒)  
 防食性に優れている。  
 内面塗装の明色化が可能である。

## 3. 用途

内面構造用防食塗装

## 4. 対象被塗物

橋梁・プラント構造物など鋼構造物全般

## 5. 塗料情報

容 量	セ ッ ト	基 剤	硬 化 剤	混 合 比	基 剤 / 硬 化 剤
	18 kg	15.3 kg	2.7 kg		85 / 15
	8 kg	6.8 kg	1.2 kg		(重量比)
標 準 下 塗 り	シントーウェルド#1000・シントージンク#5000				
標 準 上 塗 り	—				
塗料密度(23℃)	1.46 g/mL ( 白 )		溶剤密度(23℃)	— g/mL	
有 効 期 限	基 剤 12 ヶ月	硬 化 剤 12 ヶ月	加 熱 残 分	— wt%	

## 6. 塗装ガイド

塗 装 前 表 面 処 理	標準 ISO St3以上・塗替え3種ケレン以上				
適 正 塗 装 方 法	はけ・ローラー (エアレスプレー不可)				
ス プ レ ー 仕 様	標準膜厚	— μm	標準使用量	— g/m <sup>2</sup>	被塗物の形状・表面状態により 使用量は若干異なります。
は け 仕 様	標準膜厚	120 μm	標準使用量	300 g/m <sup>2</sup>	
塗 装 環 境 条 件	温 度	5~30℃	湿 度	85%以下	表面温度 50℃以下
使 用 シ ン ナ ー	(洗浄用)二液形ネオゴーセーシナー				
	温度	5℃	10℃	20℃	30℃
使 用 可 能 時 間	300g(規格)	(2時間)	3時間(2時間)	1.5時間(1時間)	40分
	2Kg	(40分)	80分(40分)	40分(30分)	20分
乾 燥 時 間	指触	(2日)	2日(18時間)	1日(10時間)	16時間
	完全硬化	(30日)	14日(10日)	10日(7日)	7日
塗 重 ね 間 隔	MIN	(2日)	3日(1日)	2日(16時間)	1日
	MAX	1ヶ月	1ヶ月	1ヶ月	1ヶ月
	(注)塗り重ね間隔において、別途、基準が定められている場合は基準を遵守してください。				
	基 剤	硬 化 剤			
有 機 則 区 分	—				
危 険 物 分 類	4類3石・Ⅲ			4類3石・Ⅲ	

データの内容は予告なしに変更することがあります。

上記塗料性状の数値は、標準の数値を示しており、若干の変動があります。

製品安全に関する詳細は、安全データシート(SDS)をご参照ください。