

タフグリップN(速乾形)

説明書

色相: ブラウン・グレー・淡彩色

規格: 社内規格

ホルムアルデヒド放散等級 —

1. 塗料のタイプ

厚膜形変性エポキシ樹脂塗料

2. 特長

悪素地面に対して防錆性・密着性に優れる。 耐水性・耐薬品性に優れている。  
鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。 速乾性である。  
耐久性に優れメンテナンスの長期化が図れる。

3. 用途

軽腐食～重腐食環境用塗替え塗装下塗

4. 対象被塗物

鋼構造物全般(プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)

5. 塗料情報

容 量	セ ッ ト	基 剤	硬 化 剤	混 合 比	基 剤 / 硬 化 剤
	18 kg	16.2 kg	1.8 kg		90 / 10 (重量比)
標 準 下 塗 リ	ジンクプライマーHB				
標 準 上 塗 リ	NYポリンK上塗HB・シントーフロン#100S-HBなど				
塗 料 密 度 (23℃)	1.44 g/mL ( ブラウン )		溶 剤 密 度 (23℃)	0.86 g/mL	
有 効 期 限	基 剤 12 ヶ 月	硬 化 剤 12 ヶ 月	加 熱 残 分	80 wt%	

6. 塗装ガイド

塗 装 前 表 面 処 理	標準 ISO St 3 以上					
適 正 塗 装 方 法	エアレススプレー はけ・ローラー					
ス プ レ ー 仕 様	標準膜厚 120 μm	標準使用量 380 g/m <sup>2</sup>	被塗物の形状・表面状態により 使用量は若干異なります。			
は け 仕 様	標準膜厚 60 μm	標準使用量 170 g/m <sup>2</sup>				
塗 装 環 境 条 件	温 度 5~40℃	湿 度 85%以下	表 面 温 度 50℃以下			
使 用 シ ン ナ ー	二液形ネオゴーゼシンナー					
塗 装 方 法	エアレス	希釈率(20℃) 0~5%	二次圧力 12~15 MPa			
	はけ・ローラー	希釈率(20℃) 0~5%	チップサイズ 519・521相当			
	温 度	5℃	10℃	20℃	30℃	
使 用 可 能 時 間		8時間	6時間	4時間	3時間	
乾 燥 時 間	指 触	1.5時間	1時間	1時間	30分	
	完 全 硬 化	14日	10日	7日	5日	
塗 重 ね 間 隔	MIN	1日	1日	1日	1日	
	MAX	同 種	14日	14日	14日	7日
		異 種	7日	7日	7日	5日
	(注)塗り重ね間隔において、別途、基準が定められている場合は基準を遵守してください。					
	基 剤	硬 化 剤	シ ン ナ ー			
有 機 則 区 分	2種	2種	2種			
危 険 物 分 類	4類2石・Ⅲ	4類1石・Ⅱ	4類1石・Ⅱ			

データの内容は予告なしに変更することがあります。

上記塗料性状の数値は、標準の数値を示しており、若干の変動があります。

製品安全に関する詳細は、安全データシート(SDS)をご参照ください。