

ジンクプライマーR

説明書

色相： グレー

規格： JIS K 5552 2種

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

1. 塗料のタイプ

有機系ジンクリッチプライマー

2. 特長

防錆性に優れている。
速乾性である。

3. 用途

シヨッププライマー

4. 対象被塗物

鋼構造物全般

5. 塗料情報

容 量	セ ッ ト	主 剤	硬 化 剤	混 合 比	主 剤 / 硬 化 剤 90 / 10 (重量比)
	15 kg	13.5 kg	1.5 kg		
標 準 下 塗 り	—				
標 準 上 塗 り	エポキシ樹脂塗料・変性エポキシ樹脂塗料				
塗 料 密 度 (23℃)	1.99 g/mL (グレー)		溶 剤 密 度 (23℃)	0.86 g/mL	
有 効 期 限	主 剤 6 ヶ月	硬 化 剤 12 ヶ月	加 熱 残 分	72 wt%	

6. 塗装ガイド

塗 装 前 表 面 処 理	標準 ISO Sa 2 1/2 以上			
適 正 塗 装 方 法	エアレススプレー			
ス プ レ ー 仕 様	標準膜厚	15 μm	標準使用量	200 g/m ²
は け 仕 様	標準膜厚	— μm	標準使用量	— g/m ²
塗 装 環 境 条 件	温 度	5~40℃	湿 度	85%以下
使 用 シ ン ナ ー	ジンクプライマースプレー用シンナー			
塗 装 方 法	エアレス	希釈率(20℃)	0~10%	二次圧力 10~15 MPa チップサイズ 619・621相当
	温度	5℃	10℃	20℃
使 用 可 能 時 間		20時間	15時間	12時間
乾 燥 時 間	指触	20分	10分	7分
	完全硬化	14日	10日	7日
塗 重 ね 間 隔	MIN	1日	1日	1日
	MAX	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月
	(注)塗り重ね間隔において、別途、基準が定められている場合は基準を遵守してください。 標準上塗りを塗装する場合の期間を示します。			
	主 剤	硬 化 剤	シ ン ナ ー	
有 機 則 区 分	2種	2種	2種	
危 険 物 分 類	4類1石・II	4類1石・II	4類1石・II	

データの内容は予告なしに変更することがあります。

上記塗料性状の数値は、標準の数値を示しており、若干の変動があります。

製品安全に関する詳細は、安全データシート(SDS)をご参照ください。