

シントーウェルド#1000

説明書

色相: グレー
 JIS K 5552 1種・鋼道路橋塗
 規格: 装用塗料標準・NEXCO・SDK・
 NES・HDK・FKD
 ホルムアルデヒド放散等級 —

1. 塗料のタイプ

無機系ジンクリッヂプライマー

2. 特長

防錆性に優れている。

速乾性である。

耐熱性に優れている。

3. 用途

ショッププライマー

4. 対象被塗物

鋼構造物全般

5. 塗料情報

容 量	セ ッ ト	基 剤	亜 鉛 末	混 合 比	基剤	亜鉛末
	20 kg	7.6 kg	12.4 kg		38	62
					(重量比)	
標準下塗り	—					
標準上塗り	無機ジンクリッヂペイント・エポキシ樹脂塗料・変性エポキシ樹脂塗料					
塗料密度 (23 °C)	2.03 g/mL (グレー)		溶剤密度 (23 °C)	0.90 g/mL		
有効期限	基剤 6ヶ月	亜鉛末 6ヶ月	加熱残分	73 wt%		

6. 塗装ガイド

塗装前表面処理	標準 ISO Sa 2 1/2 以上				
適正塗装方法	エアレススプレー				
スプレー仕様	標準膜厚 15 μm	標準使用量 160 g/m ²	被塗物の形状・表面状態により		
はけ仕様	標準膜厚 — μm	標準使用量 — g/m ²	使用量は若干異なります。		
塗装環境条件	温度 0~40 °C	湿度 50~95 %	表面温度	50 °C以下	
使用シンナー	シントージング#1000シンナー				
塗装方法	エアレス	希釈率(20°C) 10~30%	二次圧力 10~15 MPa		
		チップサイズ 619・621相当			
温度	5°C	10°C	20°C	30°C	
使用可能時間	20時間	18時間	16時間	12時間	
乾燥時間	指触 4分	4分	3分	2分	
	完全硬化 3日	2日	2日	1日	
塗重ね間隔	MIN 3日	2日	2日	1日	
	MAX —	—	—	—	
(注)塗り重ね間隔において、別途、基準が定められている場合は基準を遵守してください。					
標準上塗りを塗装する場合の期間を示します。					
	基 剤	亜 鉛 末	シ ン ナ ー		
有機則区分	2種	—	2種		
危険物分類	4類1石・II	—	4類アルコール類		

データの内容は予告なしに変更することがあります。

上記塗料性状の数値は、標準の数値を示しており、若干の変動があります。

製品安全に関する詳細は、安全データシート(SDS)をご参照ください。