

# ジンクプライマーマイルドHB 説明書

色相: グレー

規格: JIS K 5553 2種・NEXCO・鋼道  
路橋塗装用塗料標準など

ホルムアルデヒド放散等級 ー

1. 塗料のタイプ

弱溶剤形有機系ジンクリッチペイント

2. 特長

防錆性に優れている。  
鋼材との付着性に優れている。

3. 用途

重腐食環境用防食塗装下塗

4. 対象被塗物

鋼構造物全般

5. 塗料情報

容 量	セ ッ ト	主 剤	硬 化 剤	混 合 比	主 剤 / 硬 化 剤 95 / 5 (重量比)
	20 kg	19 kg	1 kg		
	4 kg	3.8 kg	0.2 kg		
標 準 下 塗 り	ー				
標 準 上 塗 り	エポキシ樹脂塗料・変性エポキシ樹脂塗料				
塗 料 密 度 (23℃)	2.77 g/mL ( グレー )			溶 剤 密 度 (23℃)	0.80 g/mL
有 効 期 限	主 剤 6 ヶ月	硬 化 剤 12 ヶ月	加 熱 残 分	88 wt%	

6. 塗装ガイド

塗 装 前 表 面 処 理	標準 ISO Sa 2 1/2 以上				
適 正 塗 装 方 法	エアレススプレー はけ				
ス プ レ ー 仕 様	標準膜厚	75 μm	標準使用量	600 g/m <sup>2</sup>	被塗物の形状・表面状態により 使用量は若干異なります。
は け 仕 様	標準膜厚	30 μm	標準使用量	240 g/m <sup>2</sup>	
塗 装 環 境 条 件	温 度	5~40℃	湿 度	85%以下	表面温度 50℃以下
使 用 シ ン ナ ー	塗料用シンナー				
塗 装 方 法	エアレス	希釈率(20℃) 3~5%		二次圧力	10~15 MPa
	はけ	希釈率(20℃) 0~5%		チップサイズ	519・521相当
	温度	5℃	10℃	20℃	30℃
使 用 可 能 時 間		16時間	12時間	8時間	6時間
乾 燥 時 間	指触	2時間	1.5時間	1時間	30分
	完全硬化	14日	10日	7日	5日
塗 重 ね 間 隔	MIN	2日	2日	1日	1日
	MAX	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月
	(注)塗り重ね間隔において、別途、基準が定められている場合は基準を遵守してください。 標準上塗りを塗装する場合の期間を示します。				
		主 剤	硬 化 剤	シ ン ナ ー	
有 機 則 区 分		3種	3種	3種	
危 険 物 分 類		指定可燃物	4類2石・Ⅲ	4類2石・Ⅲ	

データの内容は予告なしに変更することがあります。

上記塗料性状の数値は、標準の数値を示しており、若干の変動があります。

製品安全に関する詳細は、安全データシート(SDS)をご参照ください。