

チヨスイコート

説明書

色相： ライトブルー・グレー
 規格： JWVA K 157・K 143(浸出試験)・厚生省告示第370号
 ホルムアルデヒド放散等級 ー

1. 塗料のタイプ

無溶剤形エポキシ樹脂塗料

2. 特長

JWVA K 157の浸出試験に適合する。
 無溶剤形であるため溶剤中毒がない。
 硬化が速いので養生期間が短い。

塗膜から有害物質の溶出がない。
 厚膜に塗装できる。
 クロスライニングが可能である。

3. 用途

鋼製・FRP製貯水槽内面塗装

4. 対象被塗物

貯水タンク(鋼製, FRP製, コンクリート製)

5. 塗料情報

容 量	セ ッ ト	基 剤	硬 化 剤	混 合 比	基 剤 / 硬 化 剤 67 / 33 (重量比)
	3 kg	2 kg	1 kg		
標 準 下 塗 リ	チヨスイコート				
標 準 上 塗 リ	チヨスイコート				
塗 料 密 度 (2 3 ° C)	1.53 g/mL (ライトブルー)		溶 剤 密 度 (2 3 ° C)	ー g/mL	
有 効 期 限	基 剤 1 2 ヶ 月	硬 化 剤 1 2 ヶ 月	加 熱 残 分	ー wt%	

6. 塗装ガイド

塗 装 前 表 面 処 理	ISO St3 以上				
適 正 塗 装 方 法	はけ・ローラー				
ス プ レ ー 仕 様	標準膜厚	ー μm	標準使用量	ー g/m ²	被塗物の形状・表面状態により 使用量は若干異なります。
は け 仕 様	標準膜厚	200 μm	標準使用量	500 g/m ²	
塗 装 環 境 条 件	温 度	5~40 °C	湿 度	85 %以下	表面温度 50 °C以下
使 用 シ ン ナ ー	(洗浄用) 二液形ネオゴーサーシンナー				
	温 度	5°C	10°C	20°C	30°C
使 用 可 能 時 間		90分	50分	30分	20分
乾 燥 時 間	指 触	2時間	90分	45分	30分
	完 全 硬 化	72時間	48時間	24時間	12時間
塗 重 ね 間 隔	MIN	1日	1日	1日	1日
	MAX	7日	7日	7日	7日
	(注)塗り重ね間隔において、別途、基準が定められている場合は基準を遵守してください。 同じ塗料または同系統の塗料を塗り重ねる場合です。				
	基 剤		硬 化 剤		
有 機 則 区 分	ー		ー		
危 険 物 分 類	4類3石・Ⅲ		4類3石・Ⅲ		

データの内容は予告なしに変更することがあります。

上記塗料性状の数値は、標準の数値を示しており、若干の変動があります。

製品安全に関する詳細は、安全データシート(SDS)をご参照ください。