

旧塗膜と塗替え塗装系の組み合わせ

塗替え 塗装系	旧塗膜 塗装系	素地 調整	特 徴
Rc-I	A, B a, b, c	1種	ブラスト工法により旧塗膜を除去し、スプレー塗装する。
Rc-III	A, B, C a, b, c	3種	工事上の制約によってブラストできない場合に適用する。 耐久性は Rc-I 塗装系に比べて著しく劣る。
Rc-IV	C c	4種	C 塗装系の塗替えで下塗には劣化がおよんでいない場合に適用する。
Rc-II	B B, c	2種	工事上の制約によってブラストできなく、かつ、ジンクリッチプライマーを用いた B 塗装系の旧塗膜、又は C 塗装系の局部補修に適用する。
Rd-III	D d	3種	暗く換気が十分に確保されにくい環境の内面塗装に適用する。