

# アクリル#6000AL

# 説明書

色相： 各色

規格： 社内規格

ホルムアルデヒド放散等級 —

1. 塗料のタイプ

アクリル樹脂系封孔処理剤

2. 特長

美観・耐候性に優れ、鉛・クロムフリーである。  
速乾性で作業性に優れる。

3. 用途

金属溶射面用封孔処理剤上塗

4. 対象被塗物

水管橋・水門等の鋼構造物、橋梁など

5. 塗料情報

容 量	15kg		
標 準 下 塗 り	SAクリヤー		
標 準 上 塗 り	—		
塗料密度 (23℃)	1.20 g/mL ( 白 )	溶剤密度 (23℃)	0.86 g/mL
有 効 期 限	12 ヶ月	加 熱 残 分	56 wt%

6. 塗装ガイド

塗 装 前 表 面 処 理	清掃(SAクリヤー面に付着している異物を除去する)			
適 正 塗 装 方 法	エアレススプレー はけ・ローラー			
ス プ レ ー 仕 様	標準膜厚	— μm	標準使用量	200 g/m <sup>2</sup>
は け 仕 様	標準膜厚	— μm	標準使用量	150 g/m <sup>2</sup>
塗 装 環 境 条 件	温 度	5~40℃	湿 度	85%以下
	表面温度	50℃以下		
使 用 シ ン ナ ー	シントーアクリル#610シンナー			
塗 装 方 法	エアレス	希釈率(20℃)	30~50%	二次圧力 8~12 MPa チップサイズ 411・513相当
	はけ・ローラー	希釈率(20℃)	30~50%	
	温度	5℃	10℃	20℃
乾 燥 時 間	指触	15分	10分	10分
	完全硬化	10日	10日	7日
塗 重 ね 間 隔	MIN	5時間	3時間	2時間
	MAX	同種	12ヶ月	12ヶ月
		異種	—	—
(注)塗り重ね間隔において、別途、基準が定められている場合は基準を遵守してください。				
	塗	料	シ	ン
有 機 則 区 分	2種		2種	
危 険 物 分 類	4類2石・Ⅲ		4類1石・Ⅱ	

データの内容は予告なしに変更することがあります。

上記塗料性状の数値は、標準の数値を示しており、若干の変動があります。

製品安全に関する詳細は、安全データシート(SDS)をご参照ください。