

塗 装 仕 様 書

1. 塗装系記号 : D4
 2. 適用部位 : 箱桁内面及び上フランジ上面

3. 使用塗料明細

塗料名	規格	塗料商品名
無機ジンクリッチプライマー	NEXCO 塗料規格 P-02	シントーウエルド # 1 0 0 0
変性エポキシ樹脂塗料内面用	NEXCO 塗料規格 P-11	ネオゴーセー # 2 3 0 0 N T - H B

4. 塗装仕様

工 程			塗料商品名または素地調整程度	標準使用量 (g/m ²)	標準膜厚 (μm)	塗 装 間 隔 (20℃)	塗装 区分
1	前 処 理	素 地 調 整	G - a (ブラスト処理 ISO Sa 2 1/2)			2 時間以内 ^{注2)}	ミ ル メ ー カ ー
2		プライマー	シントーウエルド # 1 0 0 0 (グレー)	1 6 0 (スプレー)	(1 5)		
3	2 次素地調整		G - c (動力工具処理 ISO St 3)			～6 ヶ月	工 場 塗 装
4	第 1 層		ネオゴーセー # 2 3 0 0 N T - H B (N 7)	4 1 0 (スプレー)	1 2 0	2 時間以内	
5	第 2 層		ネオゴーセー # 2 3 0 0 N T - H B (N 8. 5)	4 1 0 (スプレー)	1 2 0	1 日～10 日	

〔注意事項〕

- 1) 塗装作業は、「構造物施工管理要領」に準拠する。
- 2) 温度、湿度が管理されている屋内の場合は4時間以内とする。
- 3) コンクリートとの接触面以外の狭溢部で塗装が困難な場所は、監督員の承諾を得た上で、
「ネオゴーセー#2300NT-HB」を80μm×3回塗りとして良い。なお、塗装方法は、はけ塗りとする。