

塗装仕様書

1. 塗装系記号 : F 1 1 (省工程)
2. 適用部位 : 高力ボルト頭部および現場溶接部(熱影響部) (外面)

3. 使用塗料明細

塗料名	規格	塗料商品名
有機ジンクリッヂペイント	NEXCO 塗料規格 P-06	ジンクリーマー H B
厚膜形変性エポキシ樹脂塗料下塗 (120 μm)	NEXCO 試験規格 P-26	ネオゴーセー#2300NT-NX
ふつ素樹脂塗料用中塗	NEXCO 塗料規格 P-21	シントーフロン#100 中塗
厚膜形ふつ素樹脂塗料上塗	NEXCO 塗料規格 P-21	シントーフロン#100 S-H B

4. 塗装仕様

工程	塗料商品名又は素地調整程度	標準使用量 (g/m ²)	標準膜厚 (μm)	塗装間隔 (20°C)	塗装区分
1 2次素地調整	G-c (動力工具処理 ISO St 3)			2時間以内	現場塗装
2 下塗 第1層	ジンクリーマー H B (グレー)	240 (ハケ)	30	1日~10日	
3 下塗 第2層	ジンクリーマー H B (グレー)	240 (ハケ)	30	1日~10日	
4 下塗 第3層	ネオゴーセー#2300NT-NX (ライトグレー)	300 (ハケ)	90	1日~10日	
5 下塗 第4層	ネオゴーセー#2300NT-NX (ライトクリーム)	300 (ハケ)	90	1日~10日	
6 上塗	シントーフロン#100 S-H B (指定色)	180 (ハケ)	55	1日~10日	

[注意事項]

- 1) 塗装作業は、「構造物施工管理要領」に準拠する。