

# 塗 装 仕 様 書

NEXCO-F12

1. 塗装系記号 : F12  
2. 適用部位 : 高力ボルト頭部および現場溶接部 (熱影響部) (内面)

## 3. 使用塗料明細

塗料名	規格	塗料商品名
無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	NEXCO 塗料規格 P-12	ネオゴーセーノンソル # 5000

## 4. 塗装仕様

工程	塗料商品名または素地調整程度	標準使用量 (g/m <sup>2</sup> )	標準膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	塗装区分
1 素地調整	G-c (動力工具処理 ISO St 3)			2時間以内	現場塗装
2 下塗 第1層	ネオゴーセーノンソル # 5000 (N7)	300 (ハケ)	120		
3 下塗 第2層	ネオゴーセーノンソル # 5000 (N8.5)	300 (ハケ)	120	1日~10日	

[注意事項]

- 1) 塗装作業は、「構造物施工管理要領」に準拠する。