

塗 装 仕 様 書

NEXCO-F8

1. 塗装系記号 : F8
 2. 適用部位 : 高力ボルト接合部および現場溶接部 (内面)

3. 使用塗料明細

塗料名	規格	塗料商品名
無機ジンクリッチプライマー	NEXCO 塗料規格 P-02	シントーウエルド # 1 0 0 0
無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	NEXCO 塗料規格 P-12	ネオゴーセーノンソル # 5 0 0 0

4. 塗装仕様

工 程			塗料商品名または素地調整程度	標準使用量 (g/m ²)	標準膜厚 (μm)	塗 装 間 隔 (20℃)	塗装 区分
1	前 処 理	素 地 調 整	G-a (ブラスト処理 ISO Sa 2 1/2)			2 時間以内 ^{注2)}	ミ ル メ ー カ ー
		プライマー	シントーウエルド # 1 0 0 0 (グレー)	1 6 0 (スプレー)	(1 5)		
2						~6 ヶ月	
3		2 次素地調整	G-c (動力工具処理 ISO St 3)			2 時間以内	現 場 塗 装
4	下塗 第 1 層		ネオゴーセーノンソル # 5 0 0 0 (N7)	3 0 0 (ハケ)	1 2 0		
5	下塗 第 2 層		ネオゴーセーノンソル # 5 0 0 0 (N8.5)	3 0 0 (ハケ)	1 2 0	1 日~10 日	

〔注意事項〕

- 1) 塗装作業は、「構造物施工管理要領」に準拠する。
 2) 温度、湿度が管理されている屋内の場合は4時間以内とする。