

塗 装 仕 様 書

NEXCO-J

1. 塗装系記号 : J
2. 適用部位 : 高力ボルト接合部(接触面)

3. 使用塗料明細

塗 料 名	規 格	塗 料 商 品 名
無機ジンクリッチプライマー	NEXCO 塗料規格 P-02	シントーワールド # 1 0 0 0
無機ジンクリッチペイント	NEXCO 塗料規格 P-05	シントージンク # 5 0 0 0

4. 塗 装 仕 様

工 程			塗料商品名または素地調整程度	標準使用量 (g/m ²)	標準膜厚 (μm)	塗 装 間 隔 (20℃)	塗装 区分
1	前 処 理	素 地 調 整	G-a (ブラスト処理 ISO Sa 2 1/2)			2 時間以内 ^{注2)}	ミ ル メ ー カ ー
2		フ ^o ライマー	シントーワールド # 1 0 0 0 (グレー)	1 6 0 (スプレー)	(1 5)	~6 ヶ月	
3	2 次素地調整		G-a (ブラスト処理 ISO Sa 2 1/2)			2 時間以内 ^{注2)}	工 場 塗 装
4	下 塗		シントージンク # 5 0 0 0 (グレー)	6 0 0 (スプレー)	7 5		

〔注意事項〕

- 1) 塗装作業は、「構造物施工管理要領」に準拠する。
2) 温度、湿度が管理されている屋内の場合は4時間以内とする。