

塗 装 仕 様 書

NEXCO-c-3-1

1. 塗装系記号 : c-3
 2. 適用部位 : 一般部 (外面)

3. 使用塗料明細

塗 料 名	規 格	塗 料 商 品 名
弱溶剤形有機ジンクリッチペイント	NEXCO 塗料規格 P-06	ジンクプライマーマイルド H B
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗	NEXCO 塗料規格 P-08	ネオゴーセーマイルド下塗
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗	NEXCO 塗料規格 P-21	シントーフロン# 100マイルド中塗
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	NEXCO 塗料規格 P-21	シントーフロン# 100マイルド

4. 塗 装 仕 様

工 程		塗料商品名および素地調整程度	標準使用量 (g/m ²)	標準膜厚 (μm)	塗 装 間 隔 (20℃)	塗装 区分
1	素 地 調 整	1 種 (ISO Sa2 1/2) さびや旧塗膜を除去し、正常な鋼材面とする。			4 時間以内	現 場
2	下 塗 第 1 層	ジンクプライマーマイルド H B (グレー)	600 (スプレー)	75	1 日～10 日	
3	下 塗 第 2 層	ネオゴーセーマイルド下塗 (ブラウン)	240 (スプレー)	60	1 日～10 日	
4	下 塗 第 3 層	ネオゴーセーマイルド下塗 (ライトグレー)	240 (スプレー)	60	1 日～10 日	
5	中 塗	シントーフロン# 100マイルド中塗 (指定色淡)	170 (スプレー)	30	1 日～10 日	
6	上 塗	シントーフロン# 100マイルド (指定色)	140 (スプレー)	25	1 日～10 日	

〔注意事項〕

- 1) 塗装作業は、「構造物施工管理要領」に準拠する。

塗 装 仕 様 書

NEXCO-c-3-1(増)

1. 塗装系記号 : c-3
 2. 適用部位 : 一般部(増し塗り部)

3. 使用塗料明細

塗 料 名	規 格	塗 料 商 品 名
弱溶剤形有機ジンクリッチペイント	NEXCO 塗料規格 P-06	ジンクプライマーマイルドH B
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗	NEXCO 塗料規格 P-08	ネオゴーセーマイルド下塗
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗	NEXCO 塗料規格 P-21	シントーフロン#100マイルド中塗
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	NEXCO 塗料規格 P-21	シントーフロン#100マイルド

4. 塗 装 仕 様

工 程		塗料商品名および素地調整程度	標準使用量 (g/m ²)	標準膜厚 (μm)	塗 装 間 隔 (20℃)	塗装 区分
1	素 地 調 整	1種 (ISO Sa2 1/2) さびや旧塗膜を除去し、正常な鋼材面とする。			4時間以内	現 場
2	下塗 第1層	ジンクプライマーマイルドH B (グレー)	600 (スプレー)	75	1日～10日	
3	下塗 第2層	ネオゴーセーマイルド下塗 (ライトグレー)	240 (スプレー)	60	1日～10日	
4	下塗 第3層	ネオゴーセーマイルド下塗 (ブラウン)	240 (スプレー)	60	1日～10日	
5	増し塗り ^{注2)}	ネオゴーセーマイルド下塗 (ライトグレー)	240 (スプレー)	60	1日～10日	
6	中 塗	シントーフロン#100マイルド中塗 (指定色淡)	170 (スプレー)	30	1日～10日	
7	上 塗	シントーフロン#100マイルド (指定色)	140 (スプレー)	25	1日～10日	

〔注意事項〕

- 1) 塗装作業は、「構造物施工管理要領」に準拠する。
- 2) I形断面主桁、箱形断面主桁の下フランジ(上面・下面・小口)及び下フランジと接するウェブ部分(立ち上がり10cm)および桁端部については、「ネオゴーセーマイルド下塗」(膜厚60μm以上)を1層増し塗りする。