

塗 装 仕 様 書

1. 塗装系記号 : c-3
 2. 適用部位 : 一般部 (外面)

3. 使用塗料明細

塗料名	規格	塗料商品名
弱溶剤形有機ジンクリッチペイント	NEXCO 塗料規格 P-06	ジンクプライマーマイルドHB
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗	NEXCO 塗料規格 P-08	ネオゴーセーマイルド下塗
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗	NEXCO 塗料規格 P-21	シントーフロン#100マイルド中塗
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	NEXCO 塗料規格 P-21	シントーフロン#100マイルド

4. 塗装仕様

工程	塗料商品名および素地調整程度	標準使用量 (g/m ²)	標準膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	塗装区分	
1	素地調整 3種 (ISO St3) 劣化塗膜を除去し、鋼材面を露出させるが、劣化していない塗膜(活膜)は残す。			4時間以内	現 場	
2	タッチアップ 1回目	ジンクプライマーマイルドHB (グレー)	240 (ハケ)	30		1日~10日
3	タッチアップ 2回目	ジンクプライマーマイルドHB (グレー)	240 (ハケ)	30		1日~10日
4	タッチアップ 3回目	ネオゴーセーマイルド下塗 (ライトグレー)	200 (ハケ)	60		1日~10日
5	下塗 第1層	ネオゴーセーマイルド下塗 (ブラウン)	200 (ハケ)	60		1日~10日
6	下塗 第2層	ネオゴーセーマイルド下塗 (ライトグレー)	200 (ハケ)	60		1日~10日
7	中塗	シントーフロン#100マイルド中塗 (指定色淡)	140 (ハケ)	30		1日~10日
8	上塗	シントーフロン#100マイルド (指定色)	120 (ハケ)	25		1日~10日

[注意事項]

- 1) 塗装作業は、「構造物施工管理要領」に準拠する。

塗 装 仕 様 書

1. 塗装系記号 : c-3
 2. 適用部位 : 一般部 (増し塗り部)

3. 使用塗料明細

塗料名	規格	塗料商品名
弱溶剤形有機ジンクリッチペイント	NEXCO 塗料規格 P-06	ジンクプライマーマイルドHB
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗	NEXCO 塗料規格 P-08	ネオゴーセーマイルド下塗
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗	NEXCO 塗料規格 P-21	シントーフロン#100マイルド中塗
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	NEXCO 塗料規格 P-21	シントーフロン#100マイルド

4. 塗装仕様

工程		塗料商品名および素地調整程度	標準使用量 (g/m ²)	標準膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	塗装区分
1	素地調整	3種 (ISO St3) 劣化塗膜を除去し、鋼材面を露出させるが、劣化していない塗膜(活膜)は残す。			4時間以内	現 場
2	タッチアップ 1回目	ジンクプライマーマイルドHB (グレー)	240 (ハケ)	30	1日~10日	
3	タッチアップ 2回目	ジンクプライマーマイルドHB (グレー)	240 (ハケ)	30	1日~10日	
4	タッチアップ 3回目	ネオゴーセーマイルド下塗 (ブラウン)	200 (ハケ)	60	1日~10日	
5	下塗 第1層	ネオゴーセーマイルド下塗 (ライトグレー)	200 (ハケ)	60	1日~10日	
6	下塗 第2層	ネオゴーセーマイルド下塗 (ブラウン)	200 (ハケ)	60	1日~10日	
7	増し塗り ^{注2)}	ネオゴーセーマイルド下塗 (ライトグレー)	200 (ハケ)	60	1日~10日	
8	中塗	シントーフロン#100マイルド中塗 (指定色淡)	140 (ハケ)	30	1日~10日	
9	上塗	シントーフロン#100マイルド (指定色)	120 (ハケ)	25	1日~10日	

[注意事項]

- 1) 塗装作業は、「構造物施工管理要領」に準拠する。
- 2) I形断面主桁、箱形断面主桁の下フランジ(上面・下面・小口)及び下フランジと接するウェブ部分(立ち上がり 10cm)および桁端部については、下塗第1層と下塗第2層との間に「ネオゴーセーマイルド下塗」(膜厚 60μm 以上)を1層増し塗りする。