

塗 装 仕 様 書

NEXCO-c-3-4(S)

1. 塗装系記号 : c-3(省工程)

2. 適用部位 : 一般部(外面)

3. 使用塗料明細

塗料名	規格	塗料商品名
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗	NEXCO 塗料規格 P-08	ネオゴーセーマイルド下塗
厚膜弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	NEXCO 塗料規格 P-21	シントーフロン#100マイルドHB

4. 塗装仕様

工 程	塗料商品名および素地調整程度	標準使用量 (g/m ²)	標準膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	塗装区分
1	素地調整	4種 粉化物及び付着物を落とし、活膜を残す。		4時間以内	現
2	下塗	ネオゴーセーマイルド下塗 (ライトグレー)	200 (ハケ)		
4	上塗	シントーフロン#100マイルドHB (指定色)	180 (ハケ)	55	1日~10日 場

〔注意事項〕

1) 塗装作業は、「構造物施工管理要領」に準拠する。

塗 装 仕 様 書

NEXCO-c-3-4(S 増)

1. 塗装系記号 : c-3
 2. 適用部位 : 一般部 (外面)

3. 使用塗料明細

塗料名	規格	塗料商品名
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗	NEXCO 塗料規格 P-08	ネオゴーセーマイルド下塗
厚膜弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	NEXCO 塗料規格 P-21	シントーフロン#100 マイルドHB

4. 塗装仕様

工 程		塗料商品名および素地調整程度	標準使用量 (g/m ²)	標準膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	塗装 区分
1	素地調整	4種 粉化物及び付着物を落とし、活膜を残す。			4時間以内	現 場
2	下 塗	ネオゴーセーマイルド下塗 (ブラウン)	200 (ハケ)	60	1日～10日	
3	増し塗り ^{注1)}	ネオゴーセーマイルド下塗 (ライトグレー)	200 (ハケ)	60	1日～10日	
5	上 塗	シントーフロン#100マイルドHB (指定色)	180 (ハケ)	55	1日～10日	

〔注意事項〕

- 1) 塗装作業は、「構造物施工管理要領」に準拠する。
- 2) I形断面主桁、箱形断面主桁の下フランジ(上面・下面・小口)及び下フランジと接するウェブ部分(立ち上がり10cm)および桁端部については、「ネオゴーセーマイルド下塗」(膜厚60μm以上)を1層増し塗りする。