

# 塗 装 仕 様 書

NEXCO-d

1. 塗装系記号 : d
2. 適用部位 : 箱げた内面等の塗装系

## 3. 使用塗料明細

塗料名	規格	塗料商品名
無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	NEXCO 塗料規格 P-12	ネオゴーセーノンソル#5000

## 4. 塗装仕様

工程	塗料商品名および素地調整程度	標準使用量 (g/m <sup>2</sup> )	標準膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	塗装区分
1	素地調整 3種 (ISO St3) さびや劣化塗膜を除去し、鋼材面を露出させるが、劣化していない塗膜(活膜)は残す。			4時間以内	現 場
2	第1層 ネオゴーセーノンソル#5000 (N7)	300 (ハケ)	120	2日~10日	
3	第2層 ネオゴーセーノンソル#5000 (N8.5)	300 (ハケ)	120		

### [注意事項]

- 1) 塗装作業は、「構造物施工管理要領」に準拠する。
- 2) 旧塗装系が旧D、D-1、D-3の場合は、塗替え塗膜ににじみ(ブリード)が不均一に生じることがあるが、塗膜性能には支障がないことから塗り直ししなくてもよい。