

塗 装 仕 様 書

NEXCO-g-3-3

1. 塗装系記号 : g-3
 2. 適用部位 : 特殊部

3. 使用塗料明細

塗料名	規格	塗料商品名
弱溶剤形有機ジンクリッチペイント	NEXCO 塗料規格 P-06	ジンクプライマーマイルドHB
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗	NEXCO 塗料規格 P-08	ネオゴーセーマイルド下塗
弱溶剤形厚膜形エポキシ樹脂塗料 (300 μ m形)	NEXCO 塗料規格 P-13	ネオゴーセーマイルド下塗HB
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗	NEXCO 塗料規格 P-21	シントーフロン#100マイルド中塗
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	NEXCO 塗料規格 P-21	シントーフロン#100マイルド

4. 塗装仕様

工程	塗料商品名または素地調整程度	標準使用量 (g/m ²)	標準膜厚 (μ m)	塗装間隔 (20℃)	塗装区分	
1	素地調整 3種 (ISO St3) さびや劣化塗膜を除去し、鋼材面を露出させるが、劣化していない塗膜(活膜)は残す。			4時間以内	現 場	
2	タッチアップ 1回目	ジンクプライマーマイルドHB (グレー)	240 (ハケ)	30		1日~10日
3	タッチアップ 2回目	ジンクプライマーマイルドHB (グレー)	240 (ハケ)	30		1日~10日
4	タッチアップ 3回目	ネオゴーセーマイルド下塗 (ブラウン)	200 (ハケ)	60		1日~10日
5	タッチアップ 4回目	ネオゴーセーマイルド下塗HB (ライトグレー)	1000 (ハケ)	300		1日~10日
6	下塗 第1層	ネオゴーセーマイルド下塗 (ブラウン)	200 (ハケ)	60		1日~10日
7	下塗 第2層	ネオゴーセーマイルド下塗 (ライトグレー)	200 (ハケ)	60		1日~10日
8	中 塗	シントーフロン#100マイルド中塗 (指定色淡)	140 (ハケ)	30		1日~10日
9	上 塗	シントーフロン#100マイルド (指定色)	120 (ハケ)	25		1日~10日

〔注意事項〕

- 1) 塗装作業は、「構造物施工管理要領」に準拠する。