

塗 装 仕 様 書

NEXCO-g-3-4

1. 塗装系記号 : g-3 (素地調整程度4種)
2. 適用部位 : 特殊部(添接板、高力ボルト接合部、支承)

3. 使用塗料明細

商品名	規格	塗料商品名
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗	NEXCO 塗料規格 P-08	ネオゴーセーマイルド下塗
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗	NEXCO 塗料規格 P-21	シントーフロン#100マイルド中塗
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	NEXCO 塗料規格 P-21	シントーフロン#100マイルド

4. 塗装仕様

工程	塗料商品名または素地調整程度	標準使用量 (g/m ²)	標準膜厚 (μm)	塗装間隔 (20℃)	塗装区分
1 素地調整	4種 粉化物及び付着物を落とし、活膜を残す。			4時間以内	現 場
2 下塗1層目	ネオゴーセーマイルド下塗 (ブラウン)	200 (ハケ)	60	1日~10日	
3 下塗2層目	ネオゴーセーマイルド下塗 (ライトグレー)	200 (ハケ)	60	1日~10日	
4 中塗	シントーフロン#100マイルド中塗 (指定色淡)	140 (ハケ)	30	1日~10日	
5 上塗	シントーフロン#100マイルド (指定色)	120 (ハケ)	25	1日~10日	

〔注意事項〕

- 1) 塗装作業は、「構造物施工管理要領」に準拠する。