

塗 装 仕 様 書

NEXCO-g-3-4(S)

1. 塗装系記号 : g-3 (素地調整程度4種) (省工程)
2. 適用部位 : 特殊部(添接板、高力ボルト接合部、支承)

3. 使用塗料明細

| 商品名 | 規格 | 塗料商品名 |
|------------------|-----------------|-------------------|
| 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 | NEXCO 塗料規格 P-08 | ネオゴーセーマイルド下塗 |
| 厚膜弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 | NEXCO 塗料規格 P-21 | シントーフロン#100マイルドHB |

4. 塗装仕様

| 工程 | | 塗料商品名または素地調整程度 | 標準使用量 (g/m ²) | 標準膜厚 (μm) | 塗装間隔 (20℃) | 塗装区分 |
|----|-------|----------------------------|------------------------------|--------------|---------------|--------|
| 1 | 素地調整 | 4種 粉化物及び付着物を落とし、活膜を残す。 | | | 4時間以内 | 現 場 |
| 2 | 下塗1層目 | ネオゴーセーマイルド下塗 (ブラウン) | 200 (ハケ) | 60 | 1日~10日 | |
| 3 | 下塗2層目 | ネオゴーセーマイルド下塗 (ライトグレー) | 200 (ハケ) | 60 | 1日~10日 | |
| 4 | 上塗 | シントーフロン#100マイルドHB (指定色) | 180 (ハケ) | 55 | 1日~10日 | |

〔注意事項〕

- 1) 塗装作業は、「構造物施工管理要領」に準拠する。