

塗 装 仕 様 書

NEXCO-h-1

1. 塗装系記号 : h-1
2. 適用部位 : 伸縮装置等の塗装系

3. 使用塗料明細

塗料名	規格	塗料商品名
弱溶剤形有機ジンクリッチペイント	NEXCO 塗料規格 P-06	ジンクプライマーマイルドHB
弱溶剤厚膜形エポキシ樹脂塗料 (300 μ m用)	NEXCO 塗料規格 P-13	ネオゴーセーマイルド下塗HB

4. 塗装仕様

工程	塗料商品名および素地調整程度	標準使用量 (g/m ²)	標準膜厚 (μ m)	塗装間隔 (20 $^{\circ}$ C)	塗装区分
1	素地調整	3種 (ISO St3) さびや劣化塗膜を除去し、鋼材面を露出させるが、劣化していない塗膜(活膜)は残す。		4時間以内	現 場
2	タッチアップ	ジンクプライマーマイルドHB (グレー)	240 (ハケ)	30	
3	タッチアップ	ジンクプライマーマイルドHB (グレー)	240 (ハケ)	30	
4	第1層	ネオゴーセーマイルド下塗HB (ライトグレー)	1000 (ハケ)	300	

[注意事項]

- 1) 塗装作業は、「構造物施工管理要領」に準拠する。