塗装仕様書

1. 塗装系記号 : i-1

2. 適 用 部 位 : 一般部(外面)

3. 使 用 塗 料 明 細

| 塗 料 名 | 規格 | 塗料商品名 |
|-------------------|-----------------|----------------|
| 弱溶剤形有機ジンクリッチペイント | NEXCO 塗料規格 P-06 | ジンクプライマーマイルドHB |
| 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 | NEXCO 塗料規格 P-08 | ネオゴーセーマイルド下塗 |
| 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料用中塗 | NEXCO 塗料規格 P-20 | NYポリンKマイルド中塗 |
| 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料上塗 | NEXCO 塗料規格 P-20 | NYポリンKマイルド上塗 |

4. 塗 装 仕 様

| 工程 | 塗料商品名または素地調整程度 | 標準使用量 | 標準膜厚 | 塗 装 間 隔 | 塗装 | |
|-----------|----------------|-----------------------------|--------|------------|------------|------------|
| | | (g/m^2) | (µ m) | (20°C) | 区分 | |
| | 3種 (ISO St3) | | | | | |
| 1 素 地 調 整 | | 劣化塗膜を除去し、鋼材面を露出させるが、劣化していない | | | 4 時間以內 | |
| | | 塗膜(活膜)は残す。 | | | | |
| 2 | タッチアップ | ジンクプライマーマイルドHB | 2 4 0 | 2.0 | | |
| 2 | 1回目 | (グレー) | (ハケ) | 3 0 | 1 🗆 - 10 🗆 | ≠□ |
| 3 | タッチアップ | ジンクプライマーマイルドHB | 2 4 0 | 2.0 | 1日~10日 | 現 |
| 3 | 2回目 | (グレー) | (ハケ) | 3 0 | 1 🗆 - 10 🗆 | |
| 4 下 塗 | ネオゴーセーマイルド下塗 | 200 | 6 0 | 1日~10日 | 場 | |
| | (ライトグレー) | (ハケ) | | 1 0 - 10 0 | -/// | |
| 5 中 塗 | NYポリンKマイルド中塗 | 1 4 0 | 2.0 | 1 日~10 日 | | |
| | 中 | (指定色淡) | (ハケ) | 3 0 | | |
| 6 上 | L. VA | NYポリンKマイルド上塗 | 1 2 0 | 2 5 | 1 日~10 日 | |
| | 上塗 | (指定色) | (ハケ) | | | |

[注意事項]

1) 塗装作業は、「構造物施工管理要領」に準拠する。

塗 装 仕 様 書

1. 塗装系記号 : i-1

2. 適 用 部 位 : 一般部(外面 増し塗り部)

3. 使 用 塗 料 明 細

| 塗 料 名 | 規格 | 塗料商品名 |
|-------------------|-----------------|----------------|
| 弱溶剤形有機ジンクリッチペイント | NEXCO 塗料規格 P-06 | ジンクプライマーHBマイルド |
| 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 | NEXCO 塗料規格 P-08 | ネオゴーセーマイルド下塗 |
| 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料用中塗 | NEXCO 塗料規格 P-20 | NYポリンKマイルド中塗 |
| 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料上塗 | NEXCO 塗料規格 P-20 | NYポリンKマイルド上塗 |

4. 塗 装 仕 様

| 丁 49 | 塗料商品名または素地調整程度 | 標準使用量 | 標準膜厚 | 塗 装 間 隔 | 塗装 | |
|-----------|----------------|-------------------------|-----------|------------|------------|----|
| 工程 | | 聖材間印名または糸地調筆住及 | (g/m^2) | (μm) | (20℃) | 区分 |
| | | 3種 (ISO St3) | | | | |
| 1 素 地 調 整 | | さびや劣化塗膜を除去し、鋼材面を露出させるが、 | | | 4 吐胆以去 | |
| | | 劣化していない塗膜(活膜)は残す。 | | | 4 時間以内 | |
| 2 | タッチアップ | ジンクプライマーHBマイルド | 2 4 0 | 3 0 | | |
| ۷ | 1回目 | (グレー) | (ハケ) | 3 0 | 1 日∼10 日 | |
| 3 | タッチアップ | ジンクプライマーHBマイルド | 2 4 0 | 3 0 | 1 д ~10 д | |
| 3 | 2回目 | (グレー) | (ハケ) | | 1 日 2 10 日 | 現 |
| 4 下 塗 | ネオゴーセーマイルド下塗 | 200 | | 1 日~10 日 | | |
| | (ライトグレー) | (ハケ) | 6 0 | 1 日~10 日 | 場 | |
| 5 増し塗り1) | ネオゴーセーマイルド下塗 | 200 | 6.0 | | | |
| | (ブラウン) | (ハケ) | 6 0 | 1 🗆 - 10 🗆 | | |
| 6 中 塗 | NYポリンKマイルド中塗 | 1 4 0 | 3 0 | 1 日~10 日 | | |
| | 中 | (指定色淡) | (ハケ) | 3 0 | | |
| 7 上 塗 | NYポリンKマイルド上塗 | 1 2 0 | 1 2 0 | 1 日~10 日 | | |
| | 工 空 | (指定色) | (ハケ) | 2 0 | | |

[注意事項]

- 1) 塗装作業は、「構造物施工管理要領」に準拠する。
- 2) I 形断面主桁、箱形断面主桁の下フランジ(上面・下面・小口)及び下フランジと接するウェブ部分 (立ち上がり 10cm)および桁端部については、下塗第1層後に「ネオゴーセーマイルド下塗」 (膜厚 $60 \mu m$ 以上)を1層増し塗りする。